This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

JP 359164 -2 . / SEP 1984

(54) MANUFACTURE OF OPTICAL DISTRIBUTING CIRCUIT

(11) 59-164522 (A)

(43) 17.9.1984 (19) JP

(21) Appl. No. 58-37382


(22) 9.3.1983


(71) HITACHI SEISAKUSHO K.K. (72) KATSUYUKI IMOTO(1)

(51) Int. Cl³. G02B27/10,G02B5/14

PURPOSE: To obtain stable optical characteristics by inserting a bundle of optical fibers into a hollow glass pipe, applying tensile force in an axial direction of the glass pipe while heating the outer circumference of the glass pipe, and drawing the optical fiber bundle and glass pipe while heat-sealing them.

CONSTITUTION: Plural optical fibers 19 are inserted into the hollow glass pipe 18 from one end, and this glass pipe 18 is chucked at chuck parts 25 and 25' of a glass lathe and rotated. The hollow glass pipe 18 is heated by a heat source 10 near the center part, and when the hollow glass pipe 18 starts softening, both headstocks 21 and 21' of the glass lathe are drawn as shown by arrows 23 and 23' to heat-seal the hollow glass pipe 18 and optical fiber bundle 19 continuously until the external diameter of the optical fiber bundle 19 of a tapered part 24 becomes nearly equal to the diameter of one optical fiber.





65/1109

(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭59-164522

 ⑤ Int. Cl.³
 G 02 B 27/10 5/14 識別記号

庁内整理番号 8106-2H 43公開 昭和59年(1984)9月17日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 7 頁)

69光分配回路の製造方法

20特

頭 昭58-37382

@出

願 昭58(1983)3月9日

⑩発 明 者 井本克之

国分寺市東恋ケ窪1丁目280番 地株式会社日立製作所中央研究 所内

@発明者堀明宏

国分寺市東恋ヶ窪1丁目280番 地株式会社日立製作所中央研究 所内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1丁目5

番1号

@代理人 弁理士 高橋明夫 外:

外1名

明 細 種

発明の名称 光分配回路の製造方法

特許請求の範囲

- 1. 中空ガラス管内にn本(n>2)の光フアイ パを束にして挿入し、上記ガラス管をガラス旋 盤の主軸台に固定して、上記ガラス管の外周を 加熱値で加熱しながら上記ガラス管の端部から 上記ガラス管の軸方向に引張り力を加えて光フ アイパ束と上記ガラス管を融着しつつ延伸する ことを特徴とする光分配回路の製造方法。
- 2 第1項記域の光分配回路の製造方法において、中空ガラス管内に挿入する光ファイパの配置は上記管の中心軸に対して対称になるように配置するか、あらかじめ光ファイパ東をねじつて人れておく、あるいは対称に配置できないときには、上記管と光ファイパ東、光ファイパと光ファイパのすき間に、乾燥、加熱処理によりガラス化するガラス原料液を充塡させたことを特徴とする第1項配域の光分配回路の製造方法。
- 3. 第1項記域の光分配回路の製造方法において、

中空ガラス管内に挿人する光ファイバをあらか じめその長さ方向に切断し、その端面処理後ま たはそのままの状態で中空ガラス管の両端から 上記切断した光ファイバ東を挿入し、切断面同 志を突き合わせたようにしてテーパ状に延伸す ることを特徴とする第1項記載の光分配回路の 製造方法。

4. 第1項記載の光分配回路の製造方法において、中空ガラス管は同一径のものか、中心付近がテーパ状に加工されたもの、両端部がテーパ状に加工されたもの、さらには上記管の内盤表面に光ファイパのクラッドの屈折率と同等かそれよりも低い屈折率のガラス膜を堆積されていることを特徴とする第1項記載の光分配回路の製造方法。

発明の詳細な説明

(発明の利用分野)

本発明は光ファイバを伝搬する光ビームを複数 本の光ファイバに分配する光分配回路およびその 製造法に関するものである。

〔従来技術〕

光ファイパ伝送技術の急速な進歩にともない。 コンピューターコンピュータ間やコンピューター . -端末間のデータ伝送に光ファイパを使用する光デ ータリンクの研究開発が盛んに行われている。と の光データリンクを構成する上で、複数本の人力 用光ファイバからの光信号をミキシングして複数 本の出力用光ファィパに低損失で、かつ均等に分 配し得る光分配回路は必須のデバイスである。.....

従来、との種の光分配回路として、第1図に示 すように、多数本の光ファイパを1個所でまとめ、 加熱しながらねじりを加えて融熔し、その中央部 にテーパ状の領域 5 を形成することによつて分配 するものがある。このよりな构成にすることによ り、たとえば光ファイパ1からの伝版光ヒームを 光ファイバ6,7,8および9に分配するよりに なつている。しかしながら、テーバ状の細い領域 5 は加熱溶融によつてその外径が1 本の光ファイ パの外色とほぼ等しい径にまで延伸されるので、 中央部が折れ易くなり、信頼性に欠ける。またと

を加え、上記容融光ファイバをテーパ状15に形 成する工程と、1本の光ファイバ径と等しい所で 上記テーパ部を切断する工程と、その切断面に他 の1本の光ファイバ16を啟着する工程からなる 光分配回路の製造法である。との方法はテーバ部 がガラス管でおおわれているため、第1図の場合 のような折れ易い、テーパ部の表面状態によつて 挿人損失が変動する、製造歩留りが悪いといつた 問題点は軽咳される。しかし、ガラス管内が複数 本の光ファイパで中奥されることはなく、必ずす き間がでるので、とのような状態でテーパ状に延 伸した場合には、他の1本の光ファイバを融着す る切断面の各々の光ファイバの断面形状も不均一 になる。その不均一の度合いは第1図の場合より も少ないがやはり問題になる。またこの方法では テーパ状の切断面と他の1本の光ファイパとの般 潜の際に構密な光学軸調整が必要であり、融済端 面の位置ずれによる分配グランキを生じ易いとい つた問題点がある。

したがつて、挿人損失、分配パラツキが小さく、

のような細径延伸技術は熟線を要するため、その 製造歩留りは悪く、且産には向かない方法であつ た。またテーパ部の表面状態によつて挿人損失が 変励するといり問題点もあつた。そして最大の問 題点が、中央部の断面外形は加熱延伸前は円では なかつたものを加熱しながらねじりを加えて触着。 延伸してその断面外形を円にするために、その断 面内での各々の光ファイバの断面形状はそのしわり よせがきてそれぞれ不均一な形状になることであ る。そのため、各々の光ファイバ間の光結合も不 均一となり、分配パラッキが大きくなる点であつ た。

第2図は1本の光ファイバを伝搬する光ピーム を複数本の光ファイバに分配する従来の光分配回 烙の製造法の工程を示す斜視図である。とれは、 - 複数本の光ファイバ10の一方の端11を一つに まとめ、ガラス管12の中を貫通させる工程と、 ガラス管の外側から加熱顔14で加熱し、一体と なつた溶融光ファイバを形成しながら、上記複数 本の光ファイパに一方の端11から引張り力13

製造が容易で量産性に適した構造および製造方法 の光分配回路が望まれる。

〔発明の目的〕

本発明の目的は、前記問題点を解決させるべく 光分配回路かよびその製造法を提供することにあり る。

[発明の概要]

本発明は、中空ガラス管内に複数本の光ファイ パを束にして挿人し、その中空ガラス管をガラス 旋盤の主軸台に固定して、中空ガラス管の外周を 加熱源で加熱しながら中空ガラス管の両端側(あ るいは片端側のみ)から中空ガラス管の軸方向に 引張り力を加えて中空ガラス管をテーパ状に延伸 し、中空ガラス質と光ファイパ束とを触着すると とにより、人力側および出力側光ファイバがn本 (n>2)からなる光分配回路およびその製造方 **法に関する。上記群成において、中空ガラス管内** に挿人する光ファイバ束の配置は上記音の中心軸 に対して対称になるように配置するか、あらかじ、 め光ファイバ束をねじつて人れておく。また対称

[発明の実施例].

第3図(a),(b)は本発明の光分配回路の製造方法を説明するための概略図である。17はガラス旋盤で、中空ガラス管18をチャックするチャック部25,251と、中空ガラス管18を矢印22方向(あるいはその反対方向)に回転させる機構

中空ガラス質と光フアイパ東19とを触着させ、 テーパ部 2 4 を形成させる (同図(b)参照)。 とこ で延伸はテーパ部24の中央付近の延伸された光 ファイバ東の外径が1本の光ファイバの直径とほ は同程度になるまで続ける。との作業はたとえば レーザを用いた光学的非接触型寸法測定器で上記 ガラス管の内径あるいは外径を観測しながら延伸 することによつて精度良く行える。また上記測定 器の出力信号を制御回路を通して主軸台の移動機 雌にフィードパックすれば自動的に再現性よく作 れるようになる。加熱源20は所望の直径にまで 延伸するまで点火していてもよいが、延伸前ある いはその途中で断にしてもよい。これはガラス管 18がすでに軟化状態になつていれば十分に延伸 することができるといり事実に基づいた結果であ る。

第4図は中空ガラス管18内に7本の光ファイ パ19-1~19-7を挿人した場合の中空ガラ ス管の中央部付近の断面図を示したものである。 との場合には中空ガラス管内に光ファイバを対称 と、主軸台21,21/を矢印23,23/方向 (あるいはそれぞれその反対方向)に移動させる 機構を有している。まず(a)に示すように、複数本 の光ファイバ19を中空ガラス管18の一方の端 から挿入する。その中空ガラス管18をガラス旋 盤17のチャック部25、25~にチャックし、 矢印22方向へ回転させる。中空ガラス智18の 中央部付近を加熱源20(都市ガス、ブロパンガ ス、あるいは酸水紫ガスを用いたパーナまたは抵 抗加熱ヒータ、高周波加熱ヒータ、さらにはCO2 レーサなどでもよい。) で加熱する。加熱方法は、 中型ガラス管の外間から一方向、または複数の方 向、さらには同心状に加熱する。との実施例の場 合には1本パーナを用いて加熱してある。なお、 中空ガラス管の外周から一様に加熱できる場合に は中空ガラス質は矢印22方向へ回転させなくて もよい。中空ガラス質が軟化し始めたら、ガラス **始盤の主軸台21,21'の両方(あるいはどち** らか一方のみ)を矢印23,23′方向(あるい は、23か231方向のいずれかのみ)へ延伸し

に配置した例である。同図(a)は中空ガラス管と光 ファイバ、光フアイバと光フアイバの間にすき間 26がある場合であり、同図(b)は、乾燥、加熱処 **埋によりガラス化するガラス原料液を充填し、上** -記すき間をガラス27でおおつた場合である。と のような構成で第3図の方法により中空ガラス管 を延伸して外径を真円にした場合には、(a)の構造 のときはすき間の部分のしわよせが若干光ファイ パにおよぼされるがほぼ(a)と相似の断面構造とな る。(b)の場合には相似の断面構造となり、光の結 合、分配が均一に行われるようになる。ととで上 記すき間26に充填するガラス原料としては、金 庭アルコオキサイド (たとえば、Si (OC2Hs)4. Si(OCH₃), B(OC₃H₃), など)と水の混合液、 有機シラン系のアルコール溶液(商品名シリカフ イルム)、水ガラス(たとえばKzO·nSiOz·×HzO)、 コロイダルシリカ、などを用いることができ、光 ファイバのクラッドの屈折率に応じて種々使いわ けるととができる。

第5図は中空ガラス管18内に光ファイパ19

特開昭59-164522 (4)

を10本挿人した場合の中空ガラス智の中央部付近の断面図を示したものである。この場合には中空ガラス管内に光ファイバが非対称に配置されてむり、(a)に示す状態でそのまま中空ガラス管を延伸すればすき間26のしわよせが光ファイバの断面形状は不均一となり、光分配パラッキを生じさせる原因となる。同図(b)はこれを改善するために、すき間26に対ラス27をつめこんだものである。このようにすれば、延伸により各々の光ファイバの断面形状を相対的に変少させ、均一に保つことができる。

第6図は、光ファイバを長さ方向にあらかしめ ほぼ半分に切断し、その端面を処理後またはその ままの状態で中空ガラス管18の両端から上配切 断した光ファイバ東28,281を挿人し、切断 面同志をつき合わせたように构成(29で示す) したものである。この中空ガラス管を第3図のよ うにガラス旋盤に取りつけてテーバ状に延伸加工 する方法である。同図(a)は同一径の中空ガラス管 18を用いた場合であり、同図(b)は中空ガラス管

- 第8図は、光ファイバ東19をあらかじめねじ . つた状態で中空ガラス管 1.8 内に挿人し、加熱顔 36で中空ガラス管を加熱しながら矢印37。 37/方向に延伸してテーパ状にし艘着した光分 配回路の製造法の工程図を示したものである。と れは、テーパ状の結合部38をできる限り短くす るために光ファイバ束にあらかじめねじりを加え たものであり、また光ファイバ束にねじりを加え ることにより、ねしりを加えられた光ファイバ東 の外径をできる限り円形に近づけ、それを中空ガ ラス質内に挿人することにより、すき間をなくし、 延伸後の各々の光ファイパの断面形状を相対的に **減少させるようにすることを感図したものである。** ねじりを増すほど、結合長は短くなり、またその 外径は円形(あるいは対旅断面形状)に近づくの て、良い方向に向かり。とのねじりを加える方法 は、第5図に示したように中空ガラス管内に光フ アイパが非対称に配置される場合にねじりを加え れば有効な手法となる。

第9図は第8図に示した方法の具体的な製造方

18の中央部付近30をあらかじめテーパ状に加工した中空ガラス管を用いた場合である。とのようにテーパ状の中空ガラス管を用いると、光ファイバ東28,281を中空ガラス管内に挿人し易く、また中空ガラス管内の中心軸と光ファイバ東の中心軸とが合わせ易く、さらに第3図の方法で延伸、触着時の融着部への気泡残留を抑制するとよができる。

第7図は、第6図に用いる光ファイパの端面部の横断面を示したものである。この実施例の光でアイパはコア部34、中間層部33、クラット部32、ジャケット部31からなる構造のものである。(a)のように端面近傍のジャケット部31のみをはく離した光ファイパ、(b)のようにコアイパ、(c)のように端面近傍をテーパ状35に加工した光ファイパ、などを加工らには先端部を丸めた光ファイパ、などをしては先端を丸めた光ファイパの構造としては先端を丸めた光ファイパの構造としてもる。また、光ファイパの構造としてすット型、ステップ型のいずれの屈折率分布のものでもよい。

法を示したものである。ガラス旋盤17のペッド 上に主軸台21,21′の他に光ファイバ支持台 39,39′を設け、その光ファイバ支持チャッ ク部40,40′の中心軸A-A′を主軸台21。 21′のチャック部 25, 25′の中心軸と一致 させてある。光ファイパ支持チャック部40。 40′は矢印41,42方向(あるいはその逆方 向)に回転できる機能をもつている。まず(a)に示 すよりに、中空ガラス管18の一方端から光ファ イパ東19を挿人して中空ガラス管をガラス旋盤 - にチャックする。そして複数本の光ファイバ19 を中心軸A-A'のまわりに配置されるように (できる限り平行で直綴的に)光ファイバ支持チ ヤック部40,40!で固定する。次いでチャッ ク回転機能部を駆動して矢印41。42方向ヘチ ヤック40,40′をそれぞれ回転させるととに より光ファイパ東19をねじる。ねじりの度合い はチャックを矢印41.42方向へ何回伝させる かによつて決まる。所望の回転を与えた後、チャ ツクの回伝を停止させ、ロツクしておく。なお、

特開昭59-164522(5)

ねじりを加えた光ファイご束の外径は中空ガラス 智18の内径よりも小さいことは図より明らかで ある。次に(b)において、主軸台21,21′のチ ャック部25,25′をそれぞれ矢印22方向へ 阿期回転させながら、加熱源20で中空ガラス管 18の外周を加熱する。なお、中空ガラス管の外 周から一様に加熱できる場合には矢印22方向へ 中空ガラス管を回転させなくてもよい。中空ガラ ス管18が軟化状態になつたら主軸台21、21′ を矢印23,231方向へ徐々に移動させて中空 カラス管18をテーパ状にする。そして、(c)に示 すよりに、中空ガラス質18とねじりを加えた光 ファイバ東43とを融着し、延伸する。延伸はテ - パ部38の中央付近のテーパ状に延伸されたね じり光ファイバ東の外径が1本の光ファイバの外 **坐と问程度になつたところで停止される。ただし、** との延伸の度合いは光ファイバの構造、屈折率分 布などによつて敢適に逃ばれる。加熱顔20は延 伸状態に人つたらすでにオフにしてもよく、また 延伸終了前にオフにしてもよい。延伸し終えたら、

ますチャック部40,40′から光ファイパ束を はすし、ついでチャック部25,25′から延伸 した光分配回路をとりはずす。とりはずした光分 配回路のガラス管と光ファイパ束との接触部44. 441 は光ファイバがプラプラして励き易く、光 ファイバ表面にキズがつきやすいので高分子材料 で被覆して使りようにすればよい。なお、第3図 で得た光分配回路についても同様の処理をほどと すことは言うまでもないことである。なお、第9 図の装置を用いて光ファイバ束をあらかじめねじ りを入れない状態の光分配回路を作れることは当 然のことである。との場合には、複数本の光ファ イバ19を中心軸A-A'のまわりに配置される ように(できる限り平行で直線的に)光フアイパ 支持チャック部40、40′で固定した後、チャ ック40、40~を回転させなく固定したまま中 空ガラス管を加熱しながら延伸、触矯すればよい。

第10図は本発明に用いる中空ガラス管の構造を示したものである。(a)は同一径の中空ガラス管、(b)は中空ガラス管の内壁に光ファイバのクラッド

の屈折率と同等かそれよりも低い屈折率のガラス 膜 4.5 を堆積した中空ガラス管、(c)は中空ガラス 質の中央部付近をテーパ状 4.6 にしたものである。 中空ガラス質の材質としては、光ファイパに石英 系のものを用いた場合には、石英ガラス、パイコ ールガラス、屈折率制御用ドーパントを含んだ石 英ガラスなどを用いる。多成分系ファイバを用い る場合にはパイレックスなどの低軟化点ガラスを 用いる。ガラス膜45は、たとえばCVD缶で堆 概させるが、とのガラス膜は光ファイバのクラッ ド部との融合性、密着性をよくさせるために、ま た光フアイパ東外径表面とガラス膜表面との間の 散乱損失を低限させるために、その軟化点をクラ ッド部のそれよりも小さくすることが望ましい。 なお中空ガラス管の構造は第10図のものに限定 されない。たとえばテーパ部46は数カ所にあつ てもよく、また中空ガラス管の軸方向に凹凸があ つてもかまわない(たとえば、中空ガラス管の両 - 端部は光ファイバを挿人し易くするためにテーパ 状に大きくなつていてもよい。また啟滑時の気泡 残留を防ぐために中空ガラス智の軸方向のととか に穴をあけておいてもよい)。

〔発明の効果〕


以上の説明から明らかなよりに本発明によれば、(1) 光の結合、分配が行われるテーパ部が十分に 厚いガラスでおおわれているので、极味的補強効 果がある。また光学的特性も安定となる。さらに テーパ部の外径は数百μm以上にできるので製造 し易く、製造歩留りもあがる。

- (2) テーパ部の各々の光ファイパの断面形状が、 延伸前と低ぼ相似形の円形にたもてるので、光の 分配パラツキを小さく抑えることができる。
- (3) 製造方法が簡単で、かつ光学軸調整などを不 要とし、低挿人損失、低分配パラッキの光分配回 略を容易に得ることができる。

第1図は従来の光分配回路の概略図、第2図は 従来の光分配回路の製造法の工程を示す斜視図、 第3図(a)。(b)は本発明の光分配回路の製造方法を 説明するための概略図、第4,5図は中空ガラス 管内に光ファイパ東を挿入した場合の中空ガラス 管の中央部付近の断面図、第6図は本発明の光分 配回路用中空ガラス管と光ファイパ東の構成例、 第7図は本発明に用いる光ファイパの端面付近の 横断面図、第8,9図は本発明の光分配回路の製 造法の概略図、第10図は本発明に用いる中空ガ ラス管の横断面図である。

1~4,6~9,10,11,16,19,19
-1~19~7,28,28′,31····光フアイバ、5··・融管、テーバ部、12,18···中空ガラス質、14,20,36···加熱源、17····ガラス旋盤、22,41,42···回転方向、21,21′・・・主軸台、25,25′,40,40′・・・チャンク部、13,23,23′,37,37′・・・引張り方向、24,30,35,38,46···テーバ部、26··・ナき間、27・・・ガラス充填物、43・・ねじれ光ファイバ東。

代理人 弁理士 高橋明夫



洧

